

Tapetfragment



Detalj av fuktskadad handmålade tapet med kraftig mögelpåväxt

Konserveringsrapport

Martin Ericson
Studio Västsvensk Konservering
Dnr. 2017-00406

Tapetfragment

Konserveringsrapport

Författare Martin Ericson
Grafisk form och Layout Västarvet, SVK
Omslagsbild Foto taget av Martin Ericson
Fotot visar Detalj av mögelskadad handmålad papperstapet

Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
Gamlestadsvägen 2-4 Hus B2
415 02 Göteborg
Telefon 010-441 43 44
www.vastarvet.se, www.svk.com

Tekniska och administrativa uppgifter

Västarvet dnr.	VA 2017-00406
Västarvet pnr.	13117
Uppdragsgivare	Carina Sjöholm Göteborgs Stadsmuseum 031-3683641
Projektansvarig SVK	Martin Ericson Papperskonservator Datum för rapport

Innehåll

Tekniska och administrativa uppgifter.....	1
Föremålsbeskrivning	3

Föremålsbeskrivning

Teknisk beskrivning

En samling tapetfragment i varierande storlek innehållande handmålade tapeter på väv och papper. I samlingen ingår även så kallade stoft-tapeter. Fragmenten är här uppdelade på 18 poster (se foto i åtgärdsprogrammet) och täcker tillsammans en yta av 23 kvadratmeter.

Befintligt skick/skadeorsak

Samtliga fragment är nedsmutsade med löst damm samt ingrodda fläckar, vanligtvis orsakade av vatten. P.g.a. långvarig fuktpåverkan har flera fragment kraftig påväxt av grön/svart mögel särskilt på de handmålade tapeterna märkta GM 9356.

Alla fragment är behäftade med revor, hål och veck/skrynklor. De levererades till SVK insvepta i silkespapper i stora plana wellpappkartonger.

Stofttapeterna hade dominerande skador i form av urlakning och blekning av färgerna samt bortfall av ”stoftpartier”.

Åtgärder

- Samtliga fragment nedfrysades till minus 25 grader i en fryskammare under en vecka för att ta död på alla eventuellt medföljande insekter.
- Efter frysning sanerades fragmenten från löst sittande mögel med hjälp av dammsugare med specialmunstycken samt avborstning med borstar i olika hårdhetsgrad.
- Fragmenten stabiliserades fysiskt genom att revor, hål och skrynklor/veck slätades ut och lagades från baksidan
- Vattenfläckarna på främst fragmenten märkta 9356 kunde dämpas med hjälp av blekmedel och en blandning av vatten/alkohol. Först blötlades fläckarna med en 50% alkoholblandning varefter väteperoxid påströks tills fläckarna bleknade. Därefter sprejades det blekta området med en 50% mättad lösning av CaOH.
- Stofttapeternas revor och andra fysiska skador lagades med de lösa lagren av stoft kunde inte konsolideras.
- Efter fysisk stabilisering fuktades samtliga fragment och lades i lätt press för att planas ut
- Efter utplaning rullades fragmenten märkta GM 9356 upp på en papprulle, med 25cm diameter, tillsammans med en skyddande bomullsväv. Samma gjordes med stofttapeten GM 17615. De övriga fragmenten levererades i en folder och i en låda. Samtliga förvaringsrullar och lådor märktes tydligt med museets reg. Nr.
- Den mycket skadade stofttapetens bäst bevarade fragmentstycken fotograferades digitalt med mycket hög upplösning. Filmfilen överlämnades till kunden för att möjliggöra en digital rekonstruktion av tapetmönstret och för att förhindra onödig hantering av det mycket sköra originalmaterialet.

Skick efter åtgärder

Större delen av samlingen är fysiskt stabiliserad och samtliga fragment har fått ett slutligt montage som möjliggör en trygg transport och förvaring av fragmenten för lång tid framöver.

Använda material

Stabila papprullar med 25cm diameter

Olika typer av långfibrigt handgjort japanskt kozo-papper

Vetestärkelseklister

Vatten, alkohol och väteperoxid i olika koncentrationer för urlakning och blekning av kraftiga fläckar

CaOH för neutralisering av blekmedel

Skötselanvisningar

Samtliga fragment förvaras tørt och svalt. Undvik onödig hantering

Fotografisk dokumentation



Före sanering. Fragmenten hade dominerande fysiska deformationer och en del var hårt angripna av mögel. GM 9356



Främre partiet sanerat med dammsugare och borstar.



GM 9356
borttagning



GM 9356
kunde e
mindre



Tapetfragmenten levererades till SVK insvepta i silkepapper i stora wellpapplådor



Tapetfragmenten levererades till kunden upprullade på papprör eller i folder/låda

