



STUDIO
VÄSTSVENSK KONSERVERING

Dnr: 385/04 5159

SVK nr: NOK 00226-2005

Ägare:

Fyndnr/Inv nr: GAM:47588 SHM:6984

Ägar inform:

RAÄ nr:

Landskap: Bohuslän

Socken: Jörlanda

Fastighet: Dagsholman

Anläggning:

Schakt/provgrop:

Lager, kontext:

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Halsring.

Material

Metall, kopparlegering.

Tillstånd

Ytmutig. Torr grön korrosion i mönsterspären. Vit korrosion vid fästet. Eventuellt en gammal ytbeläggning.

Åtgärder, generella

Rengöring med trasor och roterande mjuka borstar.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Ingen ytbehandling läggs på eftersom ytan ser stabil ut.

Dokumentation

Digitalfoto och diabild före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47589 SHM 6918

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädning

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Glasögonfibula.

Material

Metall, kopparlegering.

Tillstånd

Mycket skrapad på undersidan. Lös brun korrosion blandad med eventuell ytbehandling och damm på ovansidan.

Åtgärder, generella

Rengöring med trasor och roterande mjuka borstar.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Ingen ytbehandling lades på då ytan ser stabil ut.

Dokumentation

Digitalfoto och diabild före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47590 SHM:2918

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädning

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Spjutspets.

Material

Metall, kopparlegering. Ädelpatina.

Tillstånd

Ytmutsig. Gropkorrosion med röd kuprit- och grön malakitkorrosion. Gropkorrosionen är troligen ej pågående. Underliggande metall är stabil. Vit färgfläck på skaftet och inuti holken.

Åtgärder, generella

Rengöring med trasor och roterande mjuka borstar. Lös korrosion avlägsnas. Knölar av korrosion avlägsnas inte eftersom det kan bildas gropar.

Åtgärder, specifika

Färgfläckar avlägsnas.

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Ingen ytbehandling lades på då ytan ser stabil ut.

Dokumentation

Digitalfoto och diabild före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47591 SHM:7571:165

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Sjutspets.

Material

Metall, kopparlegering. Ädelpatina.

Tillstånd

Ytsmutsig. Underliggande metall är stabil. Vit vaxartad fläck.

Åtgärder, generella

Rengöring med trasor och roterande mjuka borstar. Lös korrosion avlägsnas.

Åtgärder, specifika

Fläckar avlägsnas.

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Ingen ytbehandling lades på då ytan ser stabil ut.

Dokumentation

Digitalfoto och diabilid före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47613 SHM: 2781:2:h

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Sköldbuckla. Tidigare lagad. Ifyllningar av brunt ifyllnadsmaterial.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Ytan är täckt av stabila korrosionskrustor med inkorroderat grus och gammal klibbig ytbehandling. De gamla lagningarna har gått upp och flera fragment ligger separat. Fragment av ifyllnadsmaterial finns också. Flera fragment saknar helt passning mot sköldbucklan.

Åtgärder, generella

Rengöring med penslar och roterande mjuka borstar. Lös korrosion avlägsnas. Fragment med passning limmas på med cyanoakrylatbaserat lim eller epoxy. Nya ifyllningar görs ej. Fragment utan passning sparas i påse.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Ingen ytbehandling läggs på då ytan ser stabil ut.

Dokumentation

Digitalfoto och diabild före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47613 SHM:2781:2::i

Ägare:

Ägar inform:

47615
47614

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Spets.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klabbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47615 SHM: 2781:2:j

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Spets och skaft i två delar utan passning.

Material

Metall, järn. Helt eller delvis mineraliserade trärester på skaftet.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klibbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47616 SHM: 2781:2:1

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Järnskära.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

I tre delar. Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klibbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Flera gamla lagningar och ifyllningar dyker upp och löses delvis upp. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Limmad med cyanoakrylatbaserat lim och epoxy. Nya ifyllningar med infärgat vax efter ytbehandlingen. Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabilid och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47617 SHM:2781:2:m

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Brodd.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klabbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. En gammal lagning kommer fram och löses upp. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Limmad med cyanoakrylatbaserat lim.
Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47618 SHM:2781:2:m

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Brodd.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klibbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47619 SHM:2781:2:m

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Brodd.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klabbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47620 SHM:2781:2:m

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädning

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Brodd.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal kläbbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09

SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47621 SHM:2781:2:n

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Järnföremål.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klabbig ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Limmad med cyanoakrylatbaserat lim.
Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

Konservator Annika Carlsson

Datum 05 11 09



SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47622 SHM:2781:2:o

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädning

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

Järnögla.

Material

Metall, järn.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klabbig, ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.

SVK nr: NOK 00226-2005

Fyndnr/Inv nr: GAM:47623 SHM:2781:2:p

Ägare:

Ägar inform:

RAÄ nr:

Anläggning:

Landskap: Bohuslän

Schakt/provgrop:

Socken: Jörlanda

Lager, kontext:

Fastighet: Dagsholman

Koordinater:

Ej konservering

Läderanalys

Textilanalys

Fotbeklädnad

Åter ägare

Metallanalys

Träanalys

Utställning:

Föremål

19 olika föremål.

Material

Metall, järn. Ett av föremålen har delvis mineraliserat trä.

Tillstånd

Tjockt lager lös korrosion med inkorroderat grus. Krustorna sitter ihop med gammal klibbig, ytbehandling.

Åtgärder, generella

Lösning av gammal ytbehandling med 2-propanol. Den lösa korrosionen faller lätt av. Försiktig bortblästring av allt löst material. Urlakning från klorider i 0,1 M NaOH. Dehydrering i 2-propanol.

Åtgärder, specifika

Limmad med cyanoakrylatbaserat lim.

Packning i syrafri kartong med syrafritt papper och neopolen som stöd.

Stabiliserande ytbehandling

Mikrokristallint vax påförd i bad under vacuum.

Dokumentation

Digitalfoto, diabild och röntgen före konservering. Skriftlig rapport. Digitalfoto efter konservering.